

GLADIADOR

LA MARCA DEL INSTALADOR



DESCRIPCIÓN

El *MORTERO Y REPELLO GLADIADOR* está especialmente formulado con cemento gris y agregados con granulometría controlada, que permite una fácil mezcla y aplicación.

Es utilizado para trabajos de albañilería donde no se requiere de una resistencia a la compresión elevada, ideal para pegar todo tipo de ladrillo o tabique, y por su granulometría controlada se puede realizar el repello y que por su formulación no requiere curarse una vez aplicado el producto, siempre y cuando el saco indique que contiene membrana de curado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil manejo y aplicación, facilitando la colocación de ladrillos o tabiques
- Permite realizar repellos de muros
- Control de inventarios ya que no requiere agregarse arena ni ningún otro agregado.
- No hay desperdicio de materiales.
- No requiere curarse, si el saco indica que contiene membrana de curado.

DÓNDE USARLO

- Construcción de muros donde no se requiera de una resistencia a la compresión elevada.

- Repello para muros y plafones.

LIMITACIONES

- Instale únicamente a temperaturas entre los 4°C y 35°C.
- No instale en sustratos inestables o que no permitan una adecuada adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Es necesario que la superficie a aplicar sea dimensionalmente estable, libre de polvo, aceites, grasas, pintura o cualquier otro producto que inhiba la adherencia.

PREPARACIÓN DE MEZCLA PARA PEGADO DE LADRILLOS / TABIQUES

- Vierta de 13 a 15 litros de agua limpia por cada bulto de 50 Kg de MORTERO Y REPELLO GLADIADOR, en un recipiente limpio, pudiendo agregar como máximo 150 Kg de arena limpia.
- Mezclar lentamente hasta obtener una pasta sin grumos, viscosa y homogénea (no agregar arena).
- Dejar en reposo la mezcla preparada 10 minutos, con la finalidad de que el MORTERO Y REPELLO GLADIADOR desarrolle todas sus propiedades, una vez transcurrido dicho tiempo, volver a mezclar sin añadir más agua.

MORTERO

GLADIADOR

- El MORTERO Y REPELLO GLADIADOR puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 90 minutos sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa).

APLICACIÓN PARA REPELLOS

- Para mejores resultados en repellos, se recomienda que los muro y/o plafones, se humedezcan con suficiente agua para quitar el polvo e incrementar la adherencia del MORTERO Y REPELLO GLADIADOR.
- Se puede mezclar 1 bulto del MORTERO Y REPELLO GLADIADOR hasta con 200 Kg de arena limpia.
- Con llana lisa se aplica sobre la superficie a repellar, haciendo presión sobre la superficie para garantizar la adherencia al sustrato.
- Una vez que se haya cubierto toda la superficie con el MORTERO Y REPELLO GLADIADOR, se debe dar el nivel con regla.
- Si el acabado del muro y/o plafones se desea dejar un acabado final, le recomendamos aplicar una segunda capa de 3 mm como mínimo de nuestro ESTUCO / TEXTURIZADO GLADIADOR.

PROPIEDADES

Presentación	Sacos de 50kg
Color	Gris
Rendimiento	6 m2 a 3 mm
Espesor mínimo	3 mm
Tiempo de vida charola	90 min
Tiempo abierto	10 min
Fraguado final aprox.	8 hr (25 0C y 60% Humedad)
Resistencia a la tensión 28 días	81.5 kg/cm2
Almacenamiento máximo	6 meses

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá verificar que producto es el adecuado para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dichos usos.

CUALQUIER RECLAMO DEBERÁ SER ENVIADO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE CUATRO (4) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIO EL PROBLEM

MORTERO

GLADIADOR