



DESCRIPCIÓN

El BASECOAT PROFESIONAL GLADIADOR es una mezcla de cemento Portland, fibras poliméricas, copolímeros y agregados hidrófugos, que lo convierten en un producto especializado para fondeo y recubrimiento de paneles de fibrocemento, paneles de yeso, y Poliestireno, así como para el tratamiento de uniones, esquinas y molduras entre paneles.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ideal como fondeo y recubrimiento acabado para paneles de fibrocemento, paneles de yeso, paneles de Poliestireno y concreto.
- Para el pegado de cinta para el tratamiento de juntas, uniones, y esquinas, entre paneles.
- Alta adherencia para pegar elementos de Poliestireno sobre block, barro block, ladrillo, concreto celular, concreto colado, mampostería.
- Resistente al clima ya que puede aplicarse en interiores y exteriores.
- Alta resistencia al rayado.
- Se recomienda aplicarse en espesor desde 3 mm hasta 7 mm como máximo.

DÓNDE USARLO

- En interiores y exteriores.
- Sobre paneles de fibrocemento, paneles de yeso, elementos de Poliestireno, concreto.

LIMITACIONES

- Aplique únicamente a temperaturas entre los 4°C y 35 °C.
- No instale en sustratos inestables o que no permitan una adecuada adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies deben encontrarse firmes, estables, secas, limpias y libres de cualquier sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adherencia adecuada, tales como polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE MEZCLA

- En un recipiente con 6.5 litros de agua, adicione lentamente el producto y vaya mezclando con un mezclador eléctrico a baja velocidad o manualmente de forma vigorosa.
- Batir hasta lograr una pasta homogénea, con una consistencia pastosa que permita que la mezcla pueda sostenerse al sustrato.

- Para un mejor desempeño del producto, se recomienda dejar en reposo la mezcla por 10 minutos, y volver a mezclar sin agregar agua por 2 minutos más.

- Se recomienda batir cada 20 minutos sin agregar más agua.

- El BASECOTA PROFESIONAL *GLADIADOR* puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 120 minutos sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa).

- El excedente de agua en la mezcla, debilitará el producto, generando grietas y/o fisuras.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Si se aplica como recubrimiento o fondeo, con una llana lisa aplique directamente el producto sobre la superficie que desea cubrir, y con la llana lisa hacer movimientos horizontales y verticales para dar el espesor deseado y dejando una superficie lisa y pulida.

- Para ser utilizado como adhesivo para unir elementos constructivos como paneles de fibrocemento, paneles de yeso o poliestireno, aplique el material sobre la parte trasera del panel o recubrimiento en forma de montículos, y ejercer presión sobre el sustrato donde se colocado, para lograr la adherencia adecuada.

- Si se aplica para el pegado de cinta y tratamiento de juntas, la mezcla deberá colocarse sobre el área a tratar con llana lisa, debiendo recubrir toda oquedad o separación, dando un acabado liso y pulido.

PROPIEDADES

Presentación	Saco 25 Kg
Color	Gris
Tipo de Acabado	Pulido
Tipo de grano	Fino
Rendimiento (a 3 mm)	De 8 a 10 m ²
Tiempo vida charola	120 min
Tiempo de secado inicial	3.5 hr.
Tiempo de secado final	6.5 hr.
Resistencia a la compresión	180 Kg/cm ²
Densidad	1.3 – 1.35 g/ml
Ph	< 8.5
Absorción de agua	6%
Almacenamiento máximo	12 meses

Cumple con las normas ASTM C472-79, ASTM C266-86 y ASTM C109-84.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá verificar que producto es el adecuado para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dichos usos. CUALQUIER RECLAMO DEBERÁ SER ENVIADO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE CUATRO (4) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIO EL PROBLEMA.

BASECOAT PROFESIONAL

GLADIADOR